

ポリアミド(PA)系 ホットメルト接着剤 品番及びテクニカルデータ

品番		TEC7785-12	TY-863H1
主成分		PA	PA
色		黄褐色	黄褐色
軟化点 R & B		155℃	145℃
平均オープンタイム		30秒	30秒
粘度 (CPS/180℃)		5,500	3000 (200℃)
引張強度 (kg/cm ²)		—	20
負荷耐熱性 (2PSI Load)		—	—
特長及び用途		高耐熱 耐薬品性	高耐熱 UL認証品
電気特性	誘電率		3.8 (1MHZ)
	誘電正接		
	体積抵抗率(Ω-cm)		5.1×10^{11}
	耐電圧		26,600
	U L 認可		UL94V-0
食品衛生法			
接着剤の形状	スーパースティック	●(25)	●(25)
	マイティスティック		
	ビロー状		