## 小箱・化粧箱の封函　ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ

| 品番 | | 701 | 701A | 700 | 705AT | 703C | 707K | 302A | 365A | 912K | UX801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主成分 | | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | PO | PO | PO | ACR |
| 色 | | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 半透明 | 黄褐色 | 白濁色 | 白色 | 白色 | 白濁色 | 半透明 |
| 軟化点Ｒ＆Ｂ | | 96℃ | 90℃ | 85℃ | 82℃ | 105℃ | 88℃ | 108℃ | 101℃ | 148℃ | 90℃ |
| 平均オープンタイム | | 20秒 | 8秒 | 40秒 | 30秒 | 10秒 | 25秒 | 28秒 | 30秒 | 40秒 | 40秒 |
| 粘度　(CPS/180℃) | | 3,400 | 1,300 | 6,500 | 4,600 | 2,250 | 17000　(120℃) | 880 | 2,500 | 5,900 | 6,000 |
| 引張強度　(kg/cm2) | | 18.1 | 17.8 | 22.5 | — | — | 20.9 | — | — | 23.4 | 21.6 |
| 負荷耐熱性　(2PSI Load) | | 62℃ | 61℃ | 60℃ | — | 60℃ | 62℃ | — | 65℃ | 89℃ | 55℃ |
| 特長及び用途 | | 紙・布<br>木材 | 速硬化<br>糸引少 | 紙･木材<br>プラ | 透明性<br>中粘度 | 速硬化<br>中粘度 | 低温<br>接着用 | 長速硬化<br>糸引極小 | 低臭<br>優汎用性 | PP･PET<br>高耐熱 | 金属・ゴム<br>難接着物 |
| 電気特性 | 誘電率 | | | | | | | | | | |
| | 誘電正接 | | | | | | | | | | |
| | 体積抵抗率(Ω-cm) | | | | | | | | | | |
| | 耐電圧(V/mm) | | | | | | | | | | |
| | ＵＬ認可 | | | | | | | | | | |
| 食品衛生法 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接着剤の形状 | スーパースティッ | ●(20) | ●(25) | ●(20) | ●(25) | ●(30) | ●(25) | ●(25) | ●(25) | ●(20) | ●(20) |
| | マイティスティッ | | | ●(25) | | | | | | | |
| | ビロー状 | | | | | | | | | | |