段ボールの封函　ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ

品番		701	701A	701D	701J	700	703C	710A	302A	365A
主成分		EVA	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA	PO	PO
色		黄褐色	黄褐色	白色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	白色	白色
軟化点Ｒ＆Ｂ		96℃	90℃	111℃	99℃	85℃	105℃	107℃	108℃	101℃
平均オープンタイム		20秒	8秒	7秒	20秒	40秒	10秒	7秒	28秒	30秒
粘度　(CPS/180℃)		3,400	1,300	1,100	1,250	6,500	2,250	4,000	880	2,500
引張強度　(kg/cm2)		18.1	17.8	—	—	22.5	—	17.9	—	—
負荷耐熱性　(2PSI Load)		62℃	61℃	60℃	—	60℃	60℃	60℃	—	65℃
特長及び用途		紙・布 木材	速硬化 糸引少	超速硬化 糸引少	速硬化 糸引少	紙･木材 プラ	速硬化 中粘度	超速硬化 優耐熱	長速硬化 糸引極小	低臭 優汎用性
電気特性	誘電率									
	誘電正接									
	体積抵抗率(Ω-cm)									
	耐電圧(V/mm)									
	ＵＬ認可									
食品衛生法		○	○	○	○	○	○	○	○	○
接着剤の形状	スーパースティッ	●(20)	●(25)	●(25)	●(30)	●(20)	●(30)	●(30)	●(25)	●(25)
	マイティスティッ					●(25)				
	ビロー状									