

アクリル(ACR)系 ホットメルト接着剤 品番及びテクニカルデータ

品番	UX801	
主成分	ACR	
色	半透明	
軟化点 R & B	90℃	
平均オープンタイム	40秒	
粘度 (CPS/180℃)	6,000	
引張強度 (kg/cm ²)	21.6	
負荷耐熱性 (2PSI Load)	55℃	
特長及び用途	金属・ゴム 難接着物	
電気特性	誘電率	
	誘電正接	
	体積抵抗率(Ω -cm)	
	耐電圧	
	U L 認可	
食品衛生法	○	
接着剤の形状	スーパース ティック	●(20)
	マイティス ティック	
	ビロー状	