

滑り止め ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ

品番		700	302A
主成分		EVA	PO
色		黄褐色	白色
軟化点 R & B		85℃	108℃
平均オープンタイム		40秒	28秒
粘度 (CPS/180℃)		6,500	880
引張強度 (kg/cm ²)		22.5	—
負荷耐熱性 (2PSI Load)		60℃	—
特長及び用途		紙・木材 プラ	長速硬化 糸引極小
電気特性	誘電率		
	誘電正接		
	体積抵抗率(Ω-cm)		
	耐電圧(V/mm)		
	U L 認可		
食品衛生法		○	○
接着剤の形状	スーパースティック	●(20)	●(25)
	マイティスティック	●(25)	
	ビロー状		