

熱に弱い素材 ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ

品番		707K	301M2
主成分		EVA	EVA+PO
色		白濁色	白色
軟化点 R & B		88℃	90℃
平均オープンタイム		25秒	25秒
粘度 (CPS/180℃)		17000(120℃)	2200(140℃)
引張強度 (kg/cm ²)		20.9	—
負荷耐熱性 (2PSI Load)		62℃	—
特長及び用途		低温接着用 汎用タイプ	低温接着用 包装用途
電気特性	誘電率		
	誘電正接		
	体積抵抗率(Ω-cm)		
	耐電圧(V/mm)		
	U L 認可		
食品衛生法		○	○
接着剤の形状	スーパースティック	●(25)	●(25)
	マイティスティック		
	ビロー状		