

## 紙、木材、布などの汎用用途 ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ

品番		701	700	705	705AT	710A
主成分		EVA	EVA	EVA	EVA	EVA
色		黄褐色	黄褐色	半透明	半透明	黄褐色
軟化点 R & B		96℃	85℃	90℃	82℃	107℃
平均オープンタイム		20秒	40秒	35秒	30秒	7秒
粘度 (CPS/180℃)		3,400	6,500	11,200	4,600	4,000
引張強度 (kg/cm <sup>2</sup> )		18.1	22.5	24.1	—	17.9
負荷耐熱性 (2PSI Load)		62℃	60℃	65℃	—	60℃
特長及び用途		紙・布 木材	紙・木材 プラ	透明性 プラ	透明性 中粘度	超速硬化 優耐熱
電気特性	誘電率					
	誘電正接					
	体積抵抗率(Ω-cm)					
	耐電圧(V/mm)					
	U L 認可					
食品衛生法		○	○	○	○	○
接着剤の形状	スーパースティック	●(20)	●(20)	●(20)	●(25)	●(30)
	マイティスティック		●(25)			
	ビロー状					