

# 人・モノ・環境に優しい、 次世代型ホットメルト

低温塗布用ホットメルト接着剤&専用グルーガン

(使用温度：約130-150℃ ※通常のホットメルトは約180-200℃)

①火傷対策・労災対策防止に！

②発泡スチロール等の熱に弱い素材も  
溶かすことなく接着可能！

③稼働中の消費電力量を削減可能。  
エコで経済的！



	301M2	707K
主成分	EVA	EVA
軟化点 (R&B)	90±7℃	88±5℃
オープンタイム/セットタイム	25秒/2-3秒	20秒/3-5秒
粘度 (CPS)	1,650(150℃)	10,700 (130℃)
	2,450(140℃)	
特性及び用途	低粘度で吐出性良好、糸曳き少。 【適合用途】 段ボールの封かん・紙（非コート面）・ 緩衝材・繊維素材・プラスチック・木材	粘度が高く、より汎用的な用途向け。 【適合用途】 発泡スチロール・紙・緩衝材・繊維素材・ プラスチック・木材
荷姿	5kg入り(約160本)段ボール	5kg入り(約200本)段ボール